PAT-NO: JP02000035212A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000035212 A

TITLE: MELT TREATMENT DEVICE FOR WASTE

PUBN-DATE: February 2, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MIYAMOTO, TOMOHIKO N/A
OKOCHI, ISAO N/A
SATO, KOJI N/A
ORITA, HISAYUKI N/A
ITO, OSAMU N/A
TATSUMURA, KOICHI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI LTDN/A

APPL-NO: JP10200068 **APPL-DATE:** July 15, 1998

INT-CL (IPC): F23J001/00 , F23L015/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To recover carrying-out beat of molten <u>slag</u> and to heat ash to be molten by the heat with high efficiency by providing a heat-exchanger to exert the latent heat of molten ash (molten stag) discharged from a melt furnace on gas and a <u>heater</u> to heat ash to be molten by gas discharged therefrom.

SOLUTION: High temperature slug from a slug box 19 is moved to a heat- exchanger 3. The heat-exchanger is provided at a bottom with a slug discharge apparatus 20 and an air feed pipe 21 and at an upper part with a high temperature slug introduction pipe and a high temperature air discharge pipe 23. The slug discharge apparatus 20 lowers and moves high temperature slug 22 in the heat-exchanger 3 and discharges particles in the heat-exchanger 3 to the outside of the apparatus and air is supplied through an air supply pipe 21 to the heat-exchanger 3. Air increased in temperature through heat-exchange is taken out from a high temperature air discharge pipe 23 and supplied to a heater 4. This constitution recovers the carry-out heat of molten slug and heats ash to be molten by the heat, whereby high-

DOCUMENT-IDENTIFIER: <SPAN CLASS=Hi...` Page 2 of 2

efficient melt treatment is practicable.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-35212 (P2000-35212A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート (参考)
F 2 3 J	1/00		F 2 3 J	1/00	В	3 K 0 2 3
					Z	3 K 0 6 1
F 2 3 L	15/00		F 2 3 L	15/00	Α	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)


(21)出願番号	特顧平10-200068	(71)出願人	000005108		
			株式会社日立製作所		
(22)出願日	平成10年7月15日(1998.7.15)		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地		
		(72)発明者 宮本 知彦			
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株		
			式会社日立製作所日立研究所内		
		(72)発明者	大河内 功		
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株		
			式会社日立製作所日立研究所内		
		(74)代理人	100068504		
			弁理士 小川 勝男		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 廃棄物の溶融処理装置

(57)【要約】

【課題】本発明の目的は、溶融スラグの持ち出し熱を回収し、回収した熱で溶融すべき灰を加熱する高効率な廃棄物の溶融処理方法を提供することにある。

【解決手段】全体システムは灰溶融炉1,スラグ造粒器2,熱交換器3,加熱器4,造粒装置5,ガス処理装置6及びそれらを連結する配管から構成するにより、溶融スラグの持ち出し熱が回収でき、回収した熱で溶融すべき灰を加熱できるので、高効率な廃棄物の溶融処理が可能となる。



11/01/2002, EAST Version: 1.03.0002

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ごみ焼却灰、汚泥焼却灰等の廃棄物の溶融処理装置において、溶融炉から排出した溶融灰(溶融スラグ)の潜熱をガスに与える熱交換器と該熱交換器から排出したガスで溶融すべき灰を加熱する加熱器を設けたことを特徴とする廃棄物の溶融処理装置。

【請求項2】ごみ焼却灰、汚泥焼却灰等の廃棄物の溶融処理装置において、溶融炉から排出した液体状の溶融スラグを回転体と接触させ固体のスラグ粒子を製造するスラグ造粒器を設けたことを特徴とする廃棄物の溶融処理 10装置。

【請求項3】請求項1において、熱交換器にはスラグ造 粒器で製造した固体スラグを上部から投入し、該固体ス ラグは熱交換器内を下方に移動させ下部から排出、一 方、底部からは空気を導入し、上部から高温空気として 排出することを特徴とする廃棄物の溶融処理装置。

【請求項4】請求項1において、加熱器にはふるいで分別された粗大粒子の灰、或いは微細灰を造粒した大粒子を上部から投入し該粗大粒子、大粒子は加熱器内を下方に移動させ下部から溶融炉に供給、一方、底部からは熱 20 交換器からの高温空気を導入し上部から排出することを特徴とする廃棄物の溶融処理装置。

【請求項5】請求項2において、溶融スラグと接触する 回転体の表面は水膜が形成される構造であり、回転体の 表面から落下した水と固体スラグは下部のスクリーンで 分別することを特徴とする廃棄物の溶融処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はゴミ焼却灰等の廃棄 物を溶融処理する装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】下水処理で発生する汚泥、家庭から排出されるゴミ等は殆どが焼却により処理され、焼却で発生する焼却灰は埋め立て等によって処分されている。しかし、埋め立て処分場には限界があり、さらなる灰の減容を図る必要がある。

【0003】灰の減容には外部から熱を加え、灰を溶融 しスラグにする方法が一般的であり、種々の方式が提案 されている。これらの方式では何れも溶融炉内で灰を溶 かし、発生ガスは炉上部から排出し、溶融灰(溶融スラ がし、発生ガスは炉上部から排出し、溶融灰(溶融スラ が)は炉底部の出淬口から水槽に流下させて、溶融スラ グを冷却した後、固体スラグとして排出する。この方式 では、外部から加えた熱の大部分は溶融スラグから、水 槽の冷却水に移り廃棄されている。即ち、溶融炉での熱 効率が低いと言える。

【0004】灰溶融炉の効率向上には、この持ち出し熱を回収することが重要であり、これに関しては特開平2-298715号公報に記載されている。しかし、該特許は発生ガスからの熱回収であり、溶融スラグからの熱回収は達成されていない。具体的には、溶融炉では通常20

℃の灰を受け入れ、灰の溶融温度である1200℃程度 まで加熱し灰を溶融する。1kgの灰を溶融するには約5 30kcal程度のエネルギが必要であり、その内440kc alが灰の昇温と溶融に、90kcalが水分の蒸発に使用さ

【0005】一方、出熱量のうち350kcalを溶融灰 (溶融スラグ)が持ち出している。従来は1200℃程 度の溶融スラグを50℃程度の水槽に落下させ、溶融ス ラグの持つ熱は50℃程度の温水に転換されるだけで、 有効な熱回収がなされていない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、溶融スラグの持ち出し熱を回収し、回収した熱で溶融すべき灰を加熱する高効率な廃棄物の溶融処理方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための手段として、灰溶融炉から排出した液体状の溶融スラグを回転体と接触させ固体の高温スラグ粒子を製造するスラグ造粒器を設け、スラグ造粒器で製造した固体スラグは熱交換器の上部から投入し下部から排出すると共に、該熱交換器の底部からは空気を導入し上部から高温空気として取り出し、熱交換器からの高温空気は加熱器に導入すると共に、該加熱器にはふるいで分別された粗大粒子の灰、或いは微細灰を造粒した大粒子を上部から投入し空気に接触させて、溶かすべき灰を加熱してから灰溶融炉に供給する。

【0008】即ち、上記の手段による作用は以下である。

- 30 【0009】灰溶融炉から流出する溶融スラグはシリカ,アルミナ,マグネシア,カルシア等を含む1200 ℃程度の液体であり、1100℃程度では固体となる。 スラグ造粒器では液体状で灰溶融炉から流下した溶融スラグを表面が冷却された回転体に接触させ、1100℃ 程度まで冷却し固体化すると共に回転翼により塊状物を 10m以下の粒子に造粒する。回転体の表面の水は薄膜 状に形成され、溶融スラグが該表面と接触した時、水蒸 気となり溶融スラグの回転体表面への固着を防止する作 用がある。回転翼は毎分数回転程度で回ることにより、
- 回転翼上に流下する溶融スラグを粒子に造粒する作用を 持つ。回転翼から落下したスラグ、水および蒸発した水 蒸気は造粒器底部のスクリーンで分別される。

【0010】造粒器で製造された数百度のスラグは熱交換器に導かれる。熱交換器は移動層式で、上部から受け入れた高温スラグを下方向に移動させながら冷却する。一方、該熱交換器の底部からは空気を供給し、高温スラグの持つ熱を空気に与える。すなわち、熱交換器では高温スラグの持つ熱を空気に与え、高温の空気を製造する作用がある。本特許では高温スラグと空気を直接接触さり、世て熱回収を図ったが、熱交換は間接的な方法でも良

3

い。例えば熱交換器内に伝熱管を設置し、伝熱管内には 水を流して加圧蒸気を生成する、該管内に空気を流して 加圧空気を生成することも可能である。

【0011】また、熱交換器を流動層にして熱回収を図 っても良い。何れにしても溶融スラグの持つ熱を他の物 質に移し、その物質の持つエネルギを有効に活用できる 形態であれば良い。なお、高温スラグは熱交換器底部に 設置された排出器により排出されるが、排出量は該熱交 換器内の粒子や空気の温度、該熱交換器への高温スラグ 受け入れ量、空気供給量等を検知して、これらの値をも とに制御する。また、該熱交換器からの排出スラグ温度 は40℃以下、好ましくは30℃以下にまで空気で冷却 する。

【0012】熱交換器で数百度に加熱された空気は加熱 器の底部から導入する。加熱器では空気は上昇しながら 熱を被溶融灰に与える。加熱器は移動層式で、上部から 受け入れた灰は下方向に移動し、底部から排出し溶融炉 に供給する。一般に灰は小粒子径であるため、直接加熱 器に導入すると、該加熱器内から飛散するので、ふるい により分別し、数㎜以上のものを加熱器に導入する。微 20 細灰の場合には造粒装置により粗大粒子にして加熱器に 供給する。加熱器への供給灰を粗大粒子化することで、 加熱空気に同伴される飛散灰量を少なくできる。加熱器 から排出した空気はバグフイルタで脱塵後、ごみ処理場 にあってはごみ焼却炉へ、溶融場にあってはガス処理装 置へ導く。

【0013】これらの、液体状の溶融スラグを固体状の 高温スラグに変換するスラグ造粒器、高温スラグから熱 を回収する熱交換器,回収熱で被溶融灰を加熱する加熱 器を灰溶融炉に組み込むことにより、溶融スラグの持つ 30 熱を有効に利用でき、溶灰融に必要なエネルギを低減、 換言すれば溶融炉の高効率化が図れる。

[0014]

【発明の実施の形態】(実施例1)以下、本発明の実施 例を図1を用いて説明する。

【0015】全体システムは灰溶融炉1, スラグ造粒器 2, 熱交換器3, 加熱器4, 造粒装置5, ガス処理装置 6及びそれらを連結する配管から構成される。

【0016】灰溶融炉1には周囲に電磁誘導コイル7が 巻きつけてあり、底部には溶融スラグの出淬口8,上部 40 には灰供給口9、上側部には排ガス出口10が設置され る。溶融炉内には発熱体としての黒鉛11が充填され る。電磁誘導コイルに電流を流すことにより、黒鉛には 渦電流が流れジュール熱を発生して黒鉛表面温度は1400 ℃程度になる。溶融する灰12は加熱器4の底部に設置 した定量フイーダ13で灰溶融炉1内に供給する。

【0017】灰溶融炉内で灰は溶融されて、溶融スラグ 14となって出淬口からスラグ造粒器2内に流下する。 スラグ造粒器2内には水冷式の回転翼15,スクリーン

介して連結され毎分数回転で回転する。また、回転翼1 5には水ポンプ18から水を供給し、回転翼の表面に開 口した孔から水を出し表面に薄い水膜を形成させる。

【0018】溶融スラグ14は回転翼15の水膜上に流 下させる。水膜上に達した1200℃程度の溶融スラグ は表面が急冷し表面から固化すると共に回転翼の外側に 移動,落下してスクリーン上に至る。スクリーンではス ラグと共に落下した水のみをスクリーン下に落としスク リーン上のスラグをスラグ箱19に移動する。スクリー ン下の水は水ポンプ18で循環使用するが、運転と共に 水温が上昇するので系外の冷却塔で冷却する。なお、蒸 発によりスラグ造粒器2内の水量が減少するので一定レ ベルになるように補給する。

【0019】スラグ箱19内の高温スラグは熱交換器3 内に移動させる。熱交換器の底部にはスラグ排出器2 〇,空気供給管21が、上部には高温スラグ導入管と高 温空気排出管が設置される。スラグ排出器20は熱交換 器3内の高温スラグ22を下降移動させると共に、該熱 交換器内の粒子を器外に排出、空気供給管21からは空 気を該熱交換器3に供給する。高温空気排出管23から は熱交換で高温になった空気を取り出し加熱器4に送 る。加熱器4の底部には灰を一定量で排出する定量フィ ーダ13,高温空気排出管23の片端が開口接続され る。また、上部には造粒装置5からの造粒灰供給管2 4,空気排出管25が開口接続される。

【0020】加熱器4には数mmに造粒された灰が上から 下方へと移動、下方からは熱空気が上方に流通してお り、ここで造粒灰は加熱さる。加熱空気は熱を灰側に与 えた後、ガス処理装置で同伴固体を分離され、後続の機 器に至る。分離固体は戻し管26で造粒器5に戻し、造 粒される。

【0021】このシステムでは溶融スラグの熱を200 kcal程度回収できる。即ち、灰の溶融に必要な熱量53 Okcalに対し37.7% が回収されたことになる。

【0022】(実施例2)以下、本発明の第2の実施例 を図2を用いて説明する。

【0023】一般にごみ焼却灰は25~30%程度の水 分を含んでおり、溶融前に乾燥する。実施例2では溶融 スラグから回収した熱で灰を乾燥するシステムである。 【0024】全体システムは灰溶融炉1,熱交換器3, 加熱器4,造粒装置5,ガス処理装置6,乾燥器7及び

それらを連結する配管から構成される。灰溶融炉1には 周囲に電磁誘導コイル7が巻きつけてあり、底部には溶 融スラグの出淬口8、上部には灰供給口9、上側部には 排ガス出口10が設置される。

【0025】溶融炉内には発熱体としての黒鉛11が充 填される。電磁誘導コイルに電流を流すことにより、黒 鉛には渦電流が流れジュール熱を発生して黒鉛表面温度 は1400℃程度になる。溶融する乾燥灰28は灰ホッ 16が設置される。回転翼15はモータ17と減速機を 50 パ29の底部に設置した定量フイーダ13で灰溶融炉1

5

内に供給する。灰溶融炉内で灰は溶融されて、溶融スラグ14となって出淬口からスラグ造粒器2内に流下する。

【0026】スラグ造粒器2内には水冷式の回転翼15,スクリーン16が設置される。回転翼15はモータ17と減速機を介して連結され毎分数回転で回転する。また、回転翼15には水ボンプ18から水を供給し、回転翼の表面に開口した孔から水を出し表面に薄い水膜を形成させる。

【0027】溶融スラグ14は回転翼15の水膜上に流下させる。水膜上に達した1200℃程度の溶融スラグは表面が急冷し表面から固化すると共に、回転翼の外側に移動,落下してスクリーン上に至る。スクリーンではスラグと共に、落下した水のみをスクリーン下に落とし、スクリーン上のスラグをスラグ箱19に移動する。スクリーン下の水は水ポンプ18で循環使用するが、運転と共に水温が上昇するので、系外の冷却塔で冷却する。なお、蒸発によりスラグ造粒器2内の水量が減少するので一定レベルになるように補給する。

【0028】スラグ箱19内の高温スラグは熱交換器3 20内に移動させる。熱交換器の底部にはスラグ排出器20,空気供給管21が、上部には高温スラグ導入管と高温空気排出管が設置される。スラグ排出器20は熱交換器3内の高温スラグ22を下降移動させると共に、該熱交換器内の粒子を器外に排出,空気供給管21からは空気を該熱交換器3に供給する。高温空気排出管23から

は熱交換で高温になった空気を取り出し、灰乾燥器27 に送る。乾燥器27で乾燥された乾燥灰28は灰ホッパ29に送られる。

【0029】このシステムでは30%の水分を含む灰を5%水分にまで乾燥でき、溶融炉内での水分蒸発熱が低減できる。

[0030]

【発明の効果】本発明によれば、溶融スラグの持ち出し 熱が回収でき、回収した熱で溶融すべき灰を加熱できる ので、高効率な廃棄物の溶融処理が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す廃棄物の溶融処理方式 の系統を示す図。


【図2】本発明の一実施例を示す乾燥器を備えた廃棄物 の溶融処理方式の系統を示す図。

【符号の説明】


1…灰溶融炉、2…スラグ造粒器、3…熱交換器、4…加熱器、5…造粒装置、6…ガス処理装置、7…電磁誘導コイル、8…出淬口、9…灰供給口、10…排ガス出口、11…黒鉛、12…灰、13…定量フイーダ、14…溶融スラグ、15…回転翼、16…スクリーン、17…モータ、18…水ポンプ、19…スラグ箱、20…スラグ排出器、21…空気供給管、22…高温スラグ、23…高温空気排出管、24…造粒灰供給管、25…空気排出管、26…戻し管、27…乾燥器、28…乾燥灰、29…灰ホッパ。

【図2】

ℤ 2



【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 晃二 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 折田 久幸 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72) 発明者 伊藤 修 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 立村 浩一 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内

F ターム(参考) 3K023 QA06 QB09 QC05 3K061 NB09 NB10 NB13 NB15 NB16 NB18 ND02 ND12